

VITEC® SKIMCOAT-X02

Bột bả (ngoại thất) siêu mịn hoàn thiện bề mặt

CATALOG SẢN PHẨM
Tên SP: VITEC® SKIMCOAT-X02
Phiên bản: 12.00.02
Ngày phát hành: 9/9/2012
Mã tài liệu: SPVT-033.1
Trang: 1 / 2



MÔ TẢ

VITEC® SKIMCOAT-X02 loại bột bả (trét) siêu mịn, được sản xuất theo công nghệ của CHLB Đức, Sản phẩm dùng để hoàn thiện hoặc sửa chữa bề mặt cấu kiện (tường, vách, dầm, trần, cột, ...) với một lớp mỏng.

VITEC® SKIMCOAT-X02 có tính bám dính tốt, không bong tróc, không nứt ộp, chịu sốc nhiệt, lượng dùng ít, thi công nhanh và đơn giản.

ỨNG DỤNG VÀ TÍNH ƯU VIỆT

- VITEC® SKIMCOAT-X02 được dùng để bả hoàn thiện trang trí ngoại thất, ngoại thất, dùng cho tường bê tông, tường mới trát hoàn thiện mà không cần sơn phủ trang trí.
- Sản phẩm có thể dùng để bả trực tiếp lên nhiều bề mặt tường với lớp mỏng 1÷3mm.
- Không cần tạo nhám bề mặt để tạo độ dính kết do sản phẩm có độ bám dính cao.

Các lưu ý khi sử dụng

- Không cần tạo nhám bề mặt để tạo độ dính kết do sản phẩm có độ bám dính cao.
- Không cho thêm bất cứ loại sản phẩm hay dung dịch nào.
- Trong các trường hợp đặc biệt cần hỗ trợ xin liên hệ với bộ phận kỹ thuật của chúng tôi.



ƯU ĐIỂM

- Độ bám dính tốt và ít bị co ngót khi đông cứng.
- Khi trộn với nước, tạo thành hỗn hợp keo có độ dẻo cao rất dễ thi công với năng suất cao và giảm chi phí tập kết vật tư cũng như vệ sinh công trường.
- Không gây ố bẩn.
- Sau khi thi công bề mặt tường có độ mịn cao, nhẵn và rất cứng, độ phẳng mịn gần như tuyệt đối.
- Thời gian đồng màu bê tông sớm, tối thiểu 3 ngày.

CHỨNG CHỈ: Phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7239:2003 hoặc các tiêu chuẩn quốc tế khác tương đương

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

STT	Chỉ tiêu kỹ thuật	Đơn vị tính	Kết quả	Phương pháp thử
1	Độ mịn (lượng trên sàng 0,09mm)	%	≤3	TCVN 7239:2014
2	Thời gian đông kết Bắt đầu, không sớm hơn Kết thúc, không muộn hơn	phút	110 450	TCVN 7239:2014
3	Độ giữ nước	%	≥98	TCVN 7239:2014
4	Cường độ bám dính sau 7 ngày	MPa	≥ 0,5	TCVN 7239:2014
5	Bám dính sau ngâm nước, sốc nhiệt	MPa	≥ 0,3	TCVN 7239:2014

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM XÂY DỰNG VITEC

VITEC®
Construction Chemicals



QUY TRÌNH THI CÔNG

a. Chuẩn bị bề mặt cần bả

- Bề mặt tường phải sạch, phẳng, ổn định, không có lỗ rỗng khe hở càng giúp tiết kiệm vật tư và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
- Bề mặt cần bả (trét) nếu bị nắng chiếu trực tiếp thì cần được làm ẩm trước khi thi công.
- Bề mặt tường không dính dầu mỡ, không nấm mốc, ẩm ướt.
- Do VITEC® SKIMCOAT-X02 có tính nở nên cho phép thi công sau khi trát khoảng 1 tuần.

b. Pha trộn

- Dụng cụ trộn: Thùng hoặc xô sạch, khoan, cánh khuấy, nước sạch, bàn bả (thép không gỉ).
- Lượng nước dùng: Khoảng 32 ÷ 35% khối lượng bột tức là khoảng 3,2 ÷ 3,5 lít nước cho 10kg bột khô.
- Cách trộn: Cho nước sạch vào xô sau đó cho từ từ VITEC® SKIMCOAT-X02 vào, dùng máy khoan có lắp cánh khuấy trộn đều cho đến khi hỗn hợp bột sánh mịn là được.

c. Thi công

- Dụng cụ thi công: Bàn bả.
- Dùng dụng cụ trét cầm tay: Dùng dụng cụ bả ép nhẹ vào tường và đẩy từ dưới lên cho bột dính đều vào bề mặt tường. Độ dày 1 ÷ 3mm (tùy thuộc vào loại tường). Bột có độ sệt mịn nên người thợ dễ dàng điều chỉnh độ phẳng của bề mặt theo ý muốn.

d. Định mức sử dụng

- Chiều dày 1 lớp tối thiểu 1 ÷ 3mm. Có thể thi công 1 hoặc 2 lớp.
- Lượng dùng khoảng 1,2 ÷ 1,4 kg/m²/mm.

Lưu ý

- Không được pha thêm những sản phẩm khác.
- Trong tất cả các trường hợp đặc biệt, xin liên hệ với bộ phận kỹ thuật của công ty VITEC.



ĐÓNG GÓI : 40 kg/bao

LƯU TRỮ VÀ BẢO QUẢN

- Thời gian bảo quản tối thiểu của sản phẩm là 06 tháng.
- Lưu trữ nơi khô ráo, thoáng mát, trong bao bì còn nguyên.

AN TOÀN SỨC KHỎE

- Sản phẩm có chứa xi măng có thể gây kích ứng khi tiếp xúc với cơ thể.
- Sử dụng găng tay và kính bảo hộ khi thi công sản phẩm.
- Tham khảo thêm Tài liệu an toàn sản phẩm.

DỊCH VỤ KỸ THUẬT

Bộ phận kỹ thuật của VITEC luôn sẵn sàng hỗ trợ quý vị miễn phí về phương thức sử dụng đúng cách sản phẩm của chúng tôi nhằm mang lại sự thuận tiện tối đa cho quý vị.

*** MIỄN TRỪ:** Các thông tin kỹ thuật và hướng dẫn thi công trong các tài liệu của VITEC dựa trên sự hiểu biết và kinh nghiệm thực tế của VITEC. Các thông tin nêu ra ở đây chỉ nêu lên bản chất chung, do đó người sử dụng sản phẩm này phải thí nghiệm xem sản phẩm có phù hợp với mục đích thi công của mình hay không. VITEC có quyền thay đổi đặc tính sản phẩm của mình, người sử dụng phải luôn tham khảo tài liệu kỹ thuật mới nhất của sản phẩm.

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM XÂY DỰNG VITEC

☑ VPGD: 18 Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
 ✉ Nhà máy sản xuất: Xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
 ☎ Tel/Fax: 84-2432.010.395
 ✉ Email: hoaphamvitec@gmail.com
 🌐 Web: www.hoaphamxaydung.vn

HỆ THỐNG QLCL SẢN PHẨM:



ISO 9001:2015

CATALOG SẢN PHẨM

Tên SP: VITEC® SKIMCOAT-X02
 Phiên bản: 12.00.02
 Ngày phát hành: 9/9/2012
 Mã tài liệu: SPVT-033.1
 Trang: 2 / 2