



MÔ TẢ SẢN PHẨM

VITEC Mortar-B là loại vữa xây trộn sẵn chất lượng cao, dùng trong thi công xây dựng. VITEC Mortar-B được sản xuất theo công nghệ hiện đại, thi công theo công nghệ vữa mỏng.

ƯU ĐIỂM

Vữa xây VITEC Mortar-B được sử dụng để xây tường gạch block bê tông khí chưng áp, gạch block bê tông bọt. Vữa xây VITEC Mortar-B cũng phù hợp với xây tường gạch đất nung, gạch block thông thường, gạch, silicat,...

Các nét đặc trưng của vữa xây VITEC Mortar-B :

- Thi công theo phương pháp vữa mỏng.
- Khả năng gắn kết cao.
- Thời gian công tác kéo dài.
- Hạn chế hiện tượng tiết vôi qua bề mặt.
- Khả năng chịu môi trường tốt.
- Sản phẩm đóng gói, thuận tiện trong vận chuyển và sử dụng.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Trạng thái / màu sắc :	Bột/xám			
Tỷ lệ trộn khuyến cáo, nước/chất rắn :	0,2 ÷ 0,26			
Kích thước hạt cốt liệu lớn nhất, không lớn hơn :	1,25 mm			
Độ lưu động :	190 ÷ 220 mm			
Khả năng giữ độ lưu động, không nhỏ hơn :	90 %			
Thời gian bắt đầu đông kết, không nhỏ hơn :	180 phút			
Thời gian điều chỉnh, không nhỏ hơn :	5 phút			
Hàm lượng ion clo trong vữa, không lớn hơn :	0,1 %			
	M5,0	M7,5	M10	M12,5
Cường độ nén trung bình, không nhỏ hơn (Mpa) :	5,0	7,5	10	12,5
Cường độ bám dính, không nhỏ hơn (Mpa) :	0,4	0,4	0,4	0,4

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG

- 1 tấn vữa xây VITEC Mortar-B trộn được 700 ÷ 720 lít hỗn hợp vữa.
- Chiều dày lớp vữa xây từ 3 ÷ 5 mm.
- Lượng dùng thực tế : áp dụng để xây tường gạch block bê tông khí chưng áp, block bê tông bọt, xây mạch dày 3 ÷ 5 mm.
- Lượng dùng thực tế theo m³ : 45 ÷ 47 kg/m³.
- Lượng dùng thực tế tính theo m² :
 - Xây tường 200, dùng gạch block bê tông khí kích thước 600*200*200 mm : 9,0 ÷ 9,5 kg/m².
 - Xây tường 200, dùng gạch block bê tông khí kích thước 600*200*100 mm : 9,0 ÷ 9,5 kg/m².
 - Xây tường 100, dùng gạch block bê tông khí kích thước 600*200*100 mm : 4,5 ÷ 4,8 kg/m².

ĐÓNG GÓI, BẢO QUẢN

- Vữa xây VITEC Mortar-B được đóng bao 40kg
- Bảo quản nơi khô ráo
- Thời hạn sử dụng : ít nhất 9 tháng



HƯỚNG DẪN THI CÔNG

1. Chuẩn bị bề mặt

- Bề mặt tường xây cần được làm sạch bụi bẩn, rêu mốc, dầu mỡ và các tạp chất khác trước khi thi công.

2. Trộn vữa xây

- Vữa xây VITEC Mortar-B nên được trộn cơ giới bằng máy trộn. Có thể sử dụng máy khoan cầm tay tốc độ thấp có gắn cánh khuấy để trộn vữa.
- Vữa khô được định lượng vào thùng trộn, sau đó thêm dần lượng nước trộn theo tỷ lệ khuyến cáo và trộn đều. Trộn đến khi hỗn hợp đạt độ đồng nhất.

3. Thi công xây

- Phết 1 lớp vữa dày lên bề mặt, Dùng bay răng lược nghiêng khoảng 60 độ gạt đều trên lớp vữa để tạo rãnh.
- Gắn viên tiếp theo lên trên lớp vữa xây, căn chỉnh vào vị trí cho phẳng, thẳng mạch. Gõ nhẹ hoặc ấn lên trên bề mặt gạch tạo sự bám dính cho gạch và lớp vữa.

Vệ sinh : rửa bằng nước mọi dụng cụ và thiết bị trước khi đông cứng.

*** MIỄN TRỪ:** Các thông tin kỹ thuật và hướng dẫn thi công trong các tài liệu của VITEC dựa trên sự hiểu biết và kinh nghiệm thực tế của VITEC. Các thông tin nêu ra ở đây chỉ nêu lên bản chất chung, do đó người sử dụng sản phẩm này phải thí nghiệm xem sản phẩm có phù hợp với mục đích thi công của mình hay không. VITEC có quyền thay đổi đặc tính sản phẩm của mình, người sử dụng phải luôn tham khảo tài liệu kỹ thuật mới nhất của sản phẩm.

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM XÂY DỰNG VITEC

☑ Nhà máy sản xuất: Xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
☑ Văn phòng giao dịch: 18 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
☎ Tel/Fax. 02432.010.395
🌐 Web: www.hoaphamxaydung.vn
✉ Email: hoaphamvitec@gmail.com

HỆ THỐNG QLCL SẢN PHẨM:



ISO 9001:2015

CATALOG SẢN PHẨM

Tên SP: VITEC® Mortar-B
Phiên bản: 24.00.00
Ngày phát hành: 9/9/2024
Mã tài liệu: SPVT-024
Trang: 2 / 2