



MÔ TẢ SẢN PHẨM

VITEC Mortar-P là loại vữa trát tường chuyên dụng với thành phần cấp phối được thiết kế phù hợp nhất cho loại vật liệu bê tông nhẹ. Các nguyên liệu được tính toán, chia tỷ lệ để đảm bảo độ bám dính và cường độ của lớp vữa trát là tốt nhất.

ƯU ĐIỂM

- Cường độ bám dính cao.
- Độ dày của lớp trát mỏng chỉ từ 7mm đến 15mm giúp tiết kiệm không gian phòng hơn.
- Sản phẩm được đóng bao, được kiểm soát về mặt chất lượng, chỉ cần trộn nước và sử dụng.
- Giữ cho mặt bằng thi công luôn sạch sẽ không như cách trộn vữa thủ công.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

	M7,5	M10	M12,5	ĐƠN VỊ
▪ Trạng thái	Bột	Bột	Bột	
▪ Kích thước hạt cốt liệu lớn nhất	≤ 1,25	≤ 1,25	≤ 1,25	mm
▪ Độ lưu động	180 ÷ 210	180 ÷ 210	180 ÷ 210	mm
▪ Khả năng giữ độ lưu động	≥ 90	≥ 90	≥ 90	%
▪ Thời gian bắt đầu đông kết	≥ 180	≥ 180	≥ 180	phút
▪ Hàm lượng ion clo hòa tan trong vữa	≤ 0,1	≤ 0,1	≤ 0,1	%
▪ Cường độ chịu nén trung bình	≥ 7,5	≥ 10	≥ 12,5	Mpa
▪ Cường độ bám dính ở điều kiện chuẩn	≥ 0,4	≥ 0,4	≥ 0,4	Mpa

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG : 1,5 ÷ 1,7 kg/m²/mm

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

1. Chuẩn bị bề mặt, dụng cụ

- Bề mặt tường xây cần được làm sạch bụi bẩn, rêu mốc, dầu mỡ và các tạp chất khác trước khi thi công.
- Chuẩn bị dụng cụ thi công chuyên dụng như: bay tô trát, máy, khuấy, bàn bả,...

2. Trộn vữa

- Trộn vữa đều với nước sạch theo tỷ lệ ghi trên bao bì (20 ÷ 25% theo khối lượng). Trộn đều đến khi hỗn hợp đạt độ đồng nhất.

3. Thi công

- Để hỗn hợp sau khi trộn trong khoảng 3 đến 4 phút. Sau đó dùng bàn bả, bàn xoa để tiến hành tô trát tường. Chiều dày lớp trát từ 7mm đến 15mm là đạt yêu cầu

Vệ sinh : rửa bằng nước mọi dụng cụ và thiết bị trước khi đông cứng.

ĐÓNG GÓI, BẢO QUẢN

- VITEC Mortar-P được đóng bao 40kg
- Bảo quản nơi khô ráo
- Thời hạn sử dụng : ít nhất 9 tháng

* **MIỄN TRỪ:** Các thông tin kỹ thuật và hướng dẫn thi công trong các tài liệu của VITEC dựa trên sự hiểu biết và kinh nghiệm thực tế của VITEC. Các thông tin nêu ra ở đây chỉ nêu lên bản chất chung, do đó người sử dụng sản phẩm này phải thí nghiệm xem sản phẩm có phù hợp với mục đích thi công của mình hay không. VITEC có quyền thay đổi đặc tính sản phẩm của mình, người sử dụng phải luôn tham khảo tài liệu kỹ thuật mới nhất của sản phẩm.

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM XÂY DỰNG VITEC

📍 Nhà máy sản xuất: Xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

✉ Văn phòng giao dịch: 18 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

☎ Tel/Fax. 02432.010.395

🌐 Web: www.hoaphamxaydung.vn

✉ Email: hoaphamvitec@gmail.com

HỆ THỐNG QLCL SẢN PHẨM:



ISO 9001:2015

CATALOG SẢN PHẨM

Tên SP: VITEC® Mortar-P

Phiên bản: 24.00.00

Ngày phát hành: 9/9/2024

Mã tài liệu: SPVT-024

Trang: 1 / 1